



Fraser Für ein komfortables Gefühl und einen einladenden Charakter

Auch erhältlich mit Pura Backing™

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Absorbent	Indoor	High	C



Fraser ist eine sanfte, feuchtigkeitsabsorbierende Eingangsmatte mit lebendiger Ausstrahlung. Das Frisé-Garn sorgt für einen vollen, elastischen Pol und ein warmes Erscheinungsbild.

Fraser wird aus hochgedrehtem Frisé-Garn getuftet. Die Polfasern weisen eine leichte Kräuselung auf und erzeugen eine strukturierte Oberfläche. Aus der Distanz wirkt die Matte einfarbig, aus der Nähe verleihen die Kräuselung und die feinen Farbabstufungen der Oberfläche eine lebendige Optik.

Fraser fühlt sich weich unter dem Fuß an und bietet gleichzeitig ausreichend Elastizität für intensive Nutzung. Die nuancierte Farbgebung passt gut in Hospitality-Umgebungen wie Hotels, Restaurants und Empfangsbereiche. In diesen Eingangsbereichen unterstützt Fraser ein repräsentatives und gepflegtes Gesamtbild.




Ceramics – natural stones
tile warm beige mit **Fraser**
Braun


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt.

Verfügbare Farben




Braun
FR21



Indigo
FR61



Schwarz
FR51



Grau
FR81



Rot
FR91

Spezifikationen PVC

PURA[®] BACKING

Polmaterial	100% Polyamide	100% Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	1000 g/m ²	1000 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen (b*I) ***	135 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹	135 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹
Abmessungen Matten (b*I) ***	n.a.	n.a.
Sandaufnahme Klasse*	2	2
Optische Klasse**	3,5	3,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 6,1 l/m ²	± 6,1 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.700 g/m ²	ca. 3.200 g/m ²
Polschichtdicke ISO 1766	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 9,0 mm	ca. 9,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,141 g/m ²	0,141 g/m ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 152.850 /m ²	ca. 152.850 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfortwert EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Impact sound insulation EN 1307 annex D.	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Lichtechtheit ISO 105 B02	>6	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4-5	4-5
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4-5	4-5
Shampoo BS 1006	4-5	4-5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4-5	4-5
Elektronische Aufladung ISO 6356	<2,0 kV	<2,0 kV
Wärmewiderstand EN 12667	t.b.d. m ² K/W	t.b.d. m ² K/W
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Frisé	Frisé
Dessin	Uni	Uni
Färbung	stückgefärbt	stückgefärbt
Muster	5	5
Treppeneignung EN 1963	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Stuhllolareignung EN 985	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Rückenbeschichtung	PVC	PU
Grundgewebe	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA
Zirkularitätsindex	50%	35%

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14041:2004

PURA[®] BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: **customerservice@rinos.com**

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

* Sandabsorption Klasse 3: >=90%, Sandabsorption Klasse: 80% =< Klasse 2 < 90%, Sandabsorption Klasse 1: =< 80%, **Optische Klasse: 5 ist die beste, 1 die niedrigste, *** Alle genannte Masse sind inklusive PVC-rand von 2,5 cm auf beide Seiten. Die Rollenlängen sind eine Richtlinie. Die gelieferte Länge darf 15% höher oder niedriger ausfallen. Installation und Wartungsempfehlung sind auf unserer Website verfügbar.

rinos.com/de/products/fraser